

Farbkarte _ Granulate

Granulate

... Überzeugend ergiebig.



Farbkarte _ Granulate

REMEI Blomberg Farbkarte

Die REMEI Farb-Granulate zeichnen sich durch eine **hohe Farbkraft** aus. Sie sind **leicht fließend** und sorgen dadurch für eine **leichte Dosierbarkeit** bei kurzen Einmischzeiten. Die

hohe Lagerstabilität erlaubt darüber hinaus auch ein längeres Einlagern.

Bezeichnung	Grauzement	Weißzement	Zulassung EN 12878	Dosierung in %	Chemische Formel	CAS	Teilchenform	Teilchengröße in µm	Farbstärke in %	pH	Wasserlös. Anteil in %	Wasserlös. Chlorid in %
REBOxid® GELB 4020GS			A	5	FeOOH	51274-00-1	nadelförmig	0,10 - 0,70	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBOxid® ROT 1030GS			A	5	Fe ₂ O ₃	1309-37-1	kugelförmig	< 0,17	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBOxid® ROT 1010GS			A	5	Fe ₂ O ₃	1309-37-1	kugelförmig	< 0,11	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBOxid® SAHARA 4585GS			A	5	Fe ₂ O ₃ FeOOH	1309-37-1 51274-00-1	kugelförmig nadelförmig	0,10 - 0,70	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBOxid® SCHWARZ 3030GS			A	5	Fe ₃ O ₄	1317-61-9	kugelförmig	< 0,15	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBA CARBON SCHWARZ 3080GS			A	2	Carbon	1333-86-4	kugelförmig	0,20	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1
REBA CARBON SCHWARZ 3085G			A	2	Carbon	1333-86-4	kugelförmig	0,27	95 - 105	6 - 10	< 4,0	< 0,1

Die Farbdarstellung ist drucktechnisch bedingt und stellt keine zugesicherte Farbeigenschaft dar.



REMEI Blomberg

GmbH & Co. KG | Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

BPB®

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

