REMEI BPB GmbH & Co. KG
BETRA GmbH

Stand: 08/22
Sachgebiet: Trenn- und Pflegemittel

REBAtrenn E 20

Wasserverdünnbares Trennmittel für Holzunterlagsbretter und Holzschalungen
Verwendung an Industriestandorten
Art.-Nr.: 310008000

Produkt Information:

Eigenschaften:
– Poren- und Schleierbildung werden verhindert
– bildet keine Rückstände
– stabile Wasser-Öl-Emulsion
– wasserverdünnbar (1:5)

Anwendung:
für alle Holzschalungen
Hartfaserplatten
Unterlagsbretter und Schaltafeln

Anfänglich, besonders bei neuen Unterlagsbrettern, ist eine tägliche Behandlung wichtig. Es ist sinnvoll, das Trennmittel mit einer geeigneten Sprüheinrichtung automatisch aufzutragen.

Die Holzverschalung sollte wenigstens 15 min. vor dem Betonieren behandelt werden.

Das verdünnte Produkt ist innerhalb weniger Tage aufzubrauchen.

Verbrauch:
20 - 50 ml/m²
je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	weiß
Dichte:	0,97 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:
Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.
Sprühnebel nicht einatmen.

GISCODE: BTM 05 Betontrennmittel-Emulsionen, konservierungsmittelhaltig

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.

Verwendung an Industriestandorten:
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

Umweltexposition:
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.